



ANTIPOSTERCOATING 2C

PRODUCTOMSCHRIJVING

ANTIPOSTERCOATING 2C is een 2K PU oplosmiddel houdende coating met anti graffiti en verminderde aanhechtings eigenschappen.

TOEPASSING

ANTIPOSTERCOATING 2C vormt een duurzame beschermende laag met sterke anti graffiti eigenschappen en een sterk verminderde aanhechting voor stickers, posters en flyers. De coating vormt een gesloten laag die vele malen gereinigd kan worden en is toepasbaar op alle gesloten en licht poreuze ondergronden zoals metselwerk en beton mits op de juiste wijze voorbehandeld.

EIGENSCHAPPEN

- Posters en stickers zijn eenvoudig te verwijderen
- Uitstekende anti graffiti werking
- Leverbaar in kleur en transparant
- Bestand tegen vele chemicaliën
- Uitstekende buitenduurzaamheid

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Leverbaar in alle RAL kleuren in glans en mat
Geur:	Product typisch
Soortelijke gewicht:	1,25 kg/liter (afhankelijk van de kleur)
pH:	Niet van toepassing
Bevat:	Isocyanaten en organisch oplosmiddel
Vlampunt:	45°C
Vorm:	Visceuze vloeistof
Viscositeit:	300 - 600 mPas
Potlife:	1 uur bij 20°C.
VOS gehalte:	Indeling: j/sg-max 500 g/l, dit product bevat 460 g/l VOS
MVTR:	381 g.m ² .24h-1

VERPAKKING

5 l, 10 l en 25 l.

GEBRUIKSAANWIJZIGING

ANTIPOSTERCOATING 2C verdunnen: Kwast/roller - max. 0 - 5 % polyurethaan verdunning. Airless spuit - max. 0 - 5 % polyurethaan verdunning. Luchtspuit - max. 0 -10 % polyurethaan verdunning. Menginstructie: component B toevoegen aan component A en gedurende 5 minuten zorgvuldig mengen m.b.v. een mechanische menger tot een homogeen mengsel. Voorbehandeling ondergrond: De te behandelen ondergrond reinigen en ontdoen van graffiti en andere verontreiniging zoals roet, was, olie, verfresten etc. Indien noodzakelijk, b.v. op verzinkt staal, hout of onbehandeld beton eerst een geschikte primer aanbrengen. Bescherm glas en andere niet te behandelen delen. Oude coatinglagen eerst opruwen door middel van schuren.

REMOVERS

CLEANERS


PROTECTORS

Artikelnr.: 57662

MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-05-17 pagina 1 van 2



APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:	max 85 % en 3°C boven dauwpunt

DROGING

Stofdroog:	1 – 1,5 uur
Doorgedroogd:	na ca. 6 – 8 uur
Overschilderbaar na:	na 24 uur
Volledig uitgehard:	na 4 – 7 dagen

THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik ca. 5 – 10 m²/l en is afhankelijk van de ondergrond.

Staal en kunststof: ca. 8 m²/l, beton, zandsteen, lichtbetonblokken en andere poreuze ondergronden: 5 - 8 m²/l

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan in een koele, droge ruimte bij temperaturen tussen 5°C en 40°C.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Tijdens applicatie zorg dragen voor goede ventilatie. Dit is nodig voor een goede doorharding en van belang voor de gezondheid van de verwerkers. Schadelijk en irriterend bij inademing. Spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en medisch advies inwinnen. Niet drinken, eten of roken tijdens gebruik.

ETIKETTERING

Waarschuwing. Schadelijk voor de gezondheid, bevat isocyanaten.

Ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.



GHS04



GHS07

UITGAVE

Mei 2018.

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

REMOVERS

CLEANERS



PROTECTORS

Artikelnr.: 57662

MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-05-17 pagina 2 van 2