



GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C

PRODUCTOMSCHRIJVING

GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C is een tweecomponenten polyurethaan antigraffiti coating op basis van gemodificeerde hydroxyacrylaat harsen voor poreuze- en niet-poreuze oppervlakken.

TOEPASSING

GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C vormt een duurzame beschermende laag waardoor graffiti eenvoudig kan worden verwijderd.

GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C is een polyurethaan coating en is geschikt voor vrijwel elke ondergrond. Het materiaal vormt een permanente laag en kan vele malen gereinigd worden middels o.a. **GRAFFITIREMOVER GEL** en **GRAFFITIREMOVER WIPES**.

GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C is tevens toepasbaar op cementgebonden ondergronden en metselwerk.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende bescherming tegen indringen van graffiti
- Leverbaar in zowel kleur als transparant
- Bestand tegen indringing van oliën, oplosmiddelen, vetten en vele soorten chemicaliën
- Uv-bestendig
- Water- en weerbestendig
- Uitstekende buitenduurzaamheid
- Toepasbaar op onder andere: beton, staal, kunststof en houten ondergronden

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Alle RAL-kleuren en transparant in zowel glanzend en mat
Geur:	Oplosmiddel
Soortelijke gewicht:	1,12 kg/liter
pH:	Niet van toepassing
Bevat:	Isocyanaten en organisch oplosmiddel
Vlampunt:	45°C
Vos gehalte:	Indeling: j/sg-max 500 g/l, dit product bevat 460 g/l VOS
MvTR:	381 g.m ² .24h-1

VERPAKKING

5 l, 10 l en 15 l.

GEBRUIKSAANWIJZIGING

GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C verdunnen: Kwast/roller - max. 0 - 5 % polyurethaan verdunning. Airless spuit - max. 0 - 5 % polyurethaan verdunning. Luchtspuit - max. 0 - 10 % polyurethaan verdunning. Menginstructie: component B toevoegen aan component A en gedurende 5 minuten zorgvuldig mengen m.b.v. een mechanische menger tot een homogeen mengsel. Voorbehandeling ondergrond: De te behandelen ondergrond reinigen en ontdoen van graffiti en andere verontreiniging zoals roet, olie, verfresten etc. Indien noodzakelijk, b.v. op verzinkt staal, hout of onbehandeld beton eerst een geschikte primer aanbrengen. Bescherm glas en andere niet te behandelen delen. Oude coatinglagen eerst opruwen door middel van schuren. Afhankelijk van de ondergrond minimaal 2 lagen aanbrengen. Beton, metselwerk en andere minerale ondergronden en blanke metalen voorbehandelen met **MAVROX EP TOPCOAT 2C**, voor goede dekking in de kleur van de afwerklaag.

REMOVERS

CLEANERS


PROTECTORS



APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:	max. 80% en 3°C boven dauwpunt

DROGING

Stofdroog:	5 - 10 minuten
Doorgedroogd:	na ca. 6 - 8 uur
Overschilderbaar:	na 24 uur
Volledig uitgehard:	na 4 - 7 dagen
Potlife:	1 uur bij 20°C

THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik is ca 5 – 10 m²/l en is sterk afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. opslaan in een koele, droge ruimte bij temperaturen tussen 5°C en 40°C.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor het gezicht. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Na aanraking met de huid wassen met water en zeep. In geval van inslikken water of melk drinken, geen braken opwekken. Medisch advies inwinnen.

ETIKETTERING

Waarschuwing. Het product is schadelijk voor de gezondheid, bevat isocyanaten.: brandbare vloeistof en damp.



GHS04



GHS07

UITGAVE

Mei 2018.

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

REMOVERS

CLEANERS

PROTECTORS

Artikelnr.: 57612

MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-05-17 pagina 2 van 2