



MAVROX CONCRETEPRIMER

PRODUCTOMSCHRIJVING

MAVROX CONCRETEPRIMER is een watergedragen, een component acrylaat dispersie primer voor minerale ondergronden.

TOEPASSING

MAVROX CONCRETEPRIMER is een watergedragen acrylaat primer voor het voorbehandelen van minerale ondergronden die afgewerkt moeten worden met **MAVROX PU TOPCOAT 1C**. **MAVROX CONCRETEPRIMER** is ter bescherming tegen indringend water, is carbonatatatie remmend en tevens om sterke zuiging van onbehandelde ondergronden op te heffen.

EIGENSCHAPPEN

- Watergedragen
- Transparant
- Reukarm
- Niet ontvlambaar
- UV-bestendig
- Goed verwerkbaar
- Goede watervastheid
- Bestand tegen dooizout.
- Waterdamp doorlaatbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Transparant
Geur:	Bijna reukloos
Soortelijke gewicht:	1,05 kg/liter
pH:	Ca. 8,5
Bevat:	Acrylaatdispersie
Kookpunt:	100°C
Vorm:	Thixotrope witte vloeistof
Verdunning:	Water
Viscositeit:	Ca. 500 - 950 mPas
Droogtijd:	Ca. 1 uur, overschilderbaar na ca. 5 uur.
Vaste stof gehalte:	Ca. 34% in volume

VERPAKKING

Units van 5 en 15 liter.

GEBRUIKSAANWIJZING

De ondergrond dient vrij te zijn van vet, vuil, loszittende delen, cementhuid, ontkistingsolie en curing compounds. Sterk poederende oppervlakken, cementslik en niet intacte oude verflagen door stralen verwijderen. **MAVROX CONCRETEPRIMER** aanbrengen met kwast, roller of airless spuitinstallatie. Bij kwast en roller verwerking ca. 5% verdunnen. Bij airless verspuiten 10 – 15 % verdunnen. Druk 150 - 200 bar, nozzle 0,021 - 0,024 inch. Spuithoek 60°. Bij aircoat verspuiten 4 – 5 bar vernevelingsdruk toevoegen. In meeste gevallen volstaat een enkele laag, bij sterk zuigende of zeer ruwe ondergrond kan een tweede laag noodzakelijk blijken.

REMOVERS

CLEANERS


PROTECTORS



APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:	max. 85% en 3°C boven dauwpunt

DROGING

Stofdroog:	1 - 1,5 uur
Doorgedroogd:	na ca. 6 - 8 uur
Overschilderbaar:	na 2 - 5 uur
Volledig uitgehard:	na 2 - 4 dagen

THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik 0,125 - 0,160 l/m² per aan te brengen laag.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar, hersloten verpakkingen zijn beperkt houdbaar. Opslaan in een koele, droge ruimte bij temperaturen tussen 0°C en 30°C.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag beschermende kleding, bestendige handschoenen en bescherming voor de ogen. Bij binnen toepassing de ruimte goed ventileren of gepaste adembescherming met grijs filter voor organische damp dragen.

ETIKETTERING

Waarschuwing, kan oog en huid irritatie veroorzaken. Zie ook het Veiligheidsinformatieblad



GHS07

UITGAVE

Mei 2018.

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

REMOVERS

CLEANERS



PROTECTORS

Artikelnr.: 57713

MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-01-31 pagina 2 van 2