



MAVROX EP COATING 2C

PRODUCTOMSCHRIJVING

MAVROX EP COATING 2C is een hoogwaardige 2 componenten waterverdunbare epoxy coating voor cementgeboden vloeren, gietasfalt, anhydriet en hout.

TOEPASSING

MAVROX EP COATING 2C is toepasbaar voor decoratieve afwerking op vloeren en wanden, zowel binnen als buiten. Geschikt voor vloeren die een lichte tot middelzware belasting ondervinden en een goede chemisch bestendigheid moeten hebben. Typisch voorbeelden zijn kelders, magazijnvloeren, productieruimtes, balkons, levensmiddelenopslag, garages en galerijen.

EIGENSCHAPPEN

- Watergedragen
- Vergelingsarm
- Zeer chemisch resistent
- Naadloos en vloeistofdicht
- Ongevoelig voor osmose
- Eenvoudig te reinigen
- Stofvrij
- Waterdamp doorlatend
- Zeer slijtvast

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	In alle RAL kleuren leverbaar
Geur:	Product typisch
Soortelijke gewicht:	1,6 kg/liter
pH:	Niet van toepassing.
Bevat:	Epoxyharsen met een gem. gew.<700 Dalton
Vorm:	Viskeuze vloeistof
Verdunning:	Water
Viscositeit:	Ca. 500 - 950 mPas
Potlife:	2,5 uur bij 15°C
VOS gehalte:	Oplosmiddelvrij
Vaste stof gehalte:	79% bij gewicht

VERPAKKING

Units van 5 kg en 10 kg.

GEBRUIKSAANWIJZIGING

MAVROX EP COATING 2C componenten in hun geheel mengen. Giet component A (hars) volledig in de verpakking van component B (harder). schraap met behulp van een spatel de verpakking goed leeg. Mechanisch mengen gedurende 3 minuten met een laag toerental tot een homogene massa, zodanig dat weinig lucht inslaat. Voeg tot maximaal 20% water toe zodat het met een vachtroller gebruikt kan worden. Aanbrengen op droge, schone en stofvrije ondergrond. Oude coatings opruwen, gevlinderde vloeren etsen of licht (stofvrij) aanstralen, prefab betondelen ontdoen van curing compounds en ontkistingsolie verwijderen. Voor gebruik als primer tot 10 - 15 % met water verdunnen, als afwerklaag maximaal met 5% water verdunnen.

REMOVERS

CLEANERS



PROTECTORS



APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:	max. 85% en 3°C boven dauwpunt

DROGING

Stofdroog:	0,5 - 1 uur
Doorgedroogd:	na ca. 1 - 2 uur
Overschilderbaar:	na 3 uur
Volledig uitgehard:	na 5 dagen

THEORETISCH VERBRUIK

Circa 165 gram/m² per laag, het gebruik is sterk afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond en het verdunningspercentage.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In onbeschadigde originele verpakking is **MAVROX EP COATING 2C** minimaal 12 maanden houdbaar op een droge en koele plaats. Opslag tussen +0°C en +30°C.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag beschermende kleding, bestendige handschoenen en bescherming voor de ogen. Bij binnen toepassing de ruimte goed ventileren of gepaste adembescherming met grijs filter voor organische damp dragen.

ETIKETTERING

Gevaar. Veroorzaakt huid- en oog irritatie.



GHS07

UITGAVE

Mei 2018.

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

REMOVERS

CLEANERS

PROTECTORS

Artikelnr.: 57909

MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-01-31 pagina 2 van 2