



MAVROX EP REPAIR MORTAR 2C

PRODUCTOMSCHRIJVING

MAVROX REPAIR MORTER 2C is een oplosmiddelvrije 2-componenten mortel op basis van speciale epoxyharsen.

TOEPASSING

MAVROX REPAIR MORTER 2C is een epoxy reparatiemortel die word toegepast voor het repareren van beton met aangetast wapeningsijzer, grindnesten, niet bewegende scheuren, ondersabelingen etc. geschikt voor het repareren van wanden of gaten in houten kozijnen. In grote laagdikte aan te brengen.

EIGENSCHAPPEN

- Oplosmiddelvrij
- Reukloos
- Niet ontvlambaar
- Gemakkelijk te verwerken met troffel, spaan en spons
- Goede chemische resistentie
- Waarneembare pot-life
- Lage soortelijke massa
- Zeer slijtvast
- Krimpvrij
- Goede hechting op beton

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Betongrijs
Geur:	Reukloos
Soortelijke gewicht:	Ca. 1,65 kg/liter
pH:	Niet van toepassing
Bevat:	Epoxyharsen
Aantal lagen:	Niet van toepassing
Vaste stof gehalte:	100%
Vorm:	Viskeuze vloeistof
Verdunning:	Niet verdunnen
Viscositeit:	800 - 1500 mPas
Potlife:	35 min bij 20°C

VERPAKKING

Units van 5 kg.

GEBRUIKSAANWIJZING

MAVROX REPAIR MORTER 2C componenten dienen in hun geheel zorgvuldig te worden gemengd. Giet component B (harder) volledig in de verpakking van component A (hars) Mechanisch mengen met een laag toerental, zodanig dat weinig lucht inslaat, gedurende ca. 3 minuten, tot een homogene massa in één kleur ontstaat. **MAVROX** REPAIR MORTER 2C kan verwerkt worden met troffel, voegijzer of spaan. Zuigende ondergronden voorstrijken met epoxy-hechtlaag b.v. **MAVROX** EP PRIMER 2C Primer en de mortel in de nog niet verharde laag aanbrengen. Voor de grotere reparaties is een bekisting noodzakelijk, voorzien van een plastic folie of vet om de bekisting later weer te kunnen verwijderen.



SPECIALTIES

Artikelnr.: 57929



APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur	: maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur	: maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid	: maximaal 85% en 3°C boven dauwpunt

DROGING

Stofdroog:	1 - 1,5 uur
Doorgedroogd:	na ca. 6 - 8 uur
Overschilderbaar:	na 24 uur
Volledig uitgehard:	na 5 dagen bij een relatieve vochtigheid van 60% en een temperatuur van 20°C

THEORETISCH VERBRUIK

Het verbruik is sterk afhankelijk van de toepassing.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In onbeschadigde originele verpakking is **MAVROX REPAIR MORTER 2C** minimaal 6 maanden houdbaar op een droge en koele plaats. Opslag tussen + 0°C en + 30°C.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Tijdens verwerking, vermijd huid- en oogcontact. Draag geschikte beschermende kleding zoals handschoenen en veiligheidsbril. Zorg voor goede ventilatie bij gebruik binnen. Zie veiligheidsinformatieblad.

ETIKETTERING

Gevaar. Schadelijk bij inslikken en inademing.



GHS07



SPECIALTIES

Artikelnr.: 57929