



MAVROX EP SLURRY 2C

PRODUCTOMSCHRIJVING

MAVROX EP SLURRY 2C is oplosmiddelvrije 2 componenten epoxy slijtlaag voor brugdekken, betonvloeren zoals parkeerdekken en garagevloeren.

TOEPASSING

MAVROX EP SLURRY 2C is bijzonder geschikt voor het maken van naadloze, vloeistofdichte slijtlagen. Toepassing op o.a. brugdekken, parkeergarages, laad- en losperrons gang- en fietspaden. Antislip eigenschappen kunnen worden verkregen door direct in te strooien met een gepast slijtvast aggregaat.

EIGENSCHAPPEN

- Oplosmiddelvrij
- Niet ontvlambaar
- Hoog isolerend vermogen.
- Goede vloeiing
- Zeer slijtvast
- Vloeistofdicht
- Goed overschilderbaar
- Chemisch resistent

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	In alle RAL kleuren leverbaar
Geur:	Reukloos
Soortelijke gewicht:	1,86 kg/liter
pH:	Niet van toepassing.
Bevat:	Epoxyharsen met een gem. gew. <700 Dalton
Vorm:	Viskeuze vloeistof
Verdunning:	Gebruiksklaar, niet verdunnen
Viscositeit:	Ca. 750 - 1800 mPas
Potlife:	30 minuten bij 20°C.
Droogtijd:	Beloopbaar na 3 uur bij relatieve vochtigheid 70%. overschilderbaar na 4 uur bij relatieve vochtigheid 70%.
Bestendigheid	Benzine, bier, cyclohexaan, diesel, vruchtensap, 10% ethanol oplossing, glycerine, groetensappen, lijnolie, melk, zoutoplossing 3 - 30 %, natronloog 10 %. Beperkt bestand tegen butanol, ethanol, MEK, perchloorethyleen, wijn, xyleen en zwavelwaterstof.

VERPAKKING

Units van 25 kg.

REMOVERS

CLEANERS


PROTECTORS



GEBRUIKSAANWIJZIGING

De ondergrond dient vrij te zijn van losse delen, stof, vuil, vet en curing compounds. Verontreinigingen en cementslik lagen verwijderen door licht (stofvrij) aanstralen. Harder en harscomponent in verhouding minimaal 3 minuten mengen, op laag toerental om luchtinslag te voorkomen. Het gemengde product in een ander vat overgieten en nogmaals 1 minuut mengen. Uitgieten en verdelen met een (getande) spaan of wisser. Indien antislip gewenst is direct afstrooien met zilverzand, filterzand of antislipkorrels in de gewenste korrelgrootte. Na uitharden gedurende 16 uur afwerken naar wens. Voor sterk zuigende cementgebonden vloeren 1 of 2 lagen **MAVROX EP PRIMER 2C** en afwerken met 1 laag **MAVROX EP SLURRY 2C**. Indien een hoge elektrische weerstand is gewenst het geheel voorzien van 1 laag **MAVROX TOPCOAT 1C**.

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:	max. 85% en 3°C boven dauwpunt

DROGING

Beloopbaar:	na ca. 3 uur
Overschilderbaar:	na ca. 4 uur
Volledig uitgehard:	na 4 - 7 dagen
Chemisch belastbaar:	na minimaal 1 week

THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik, aanbevolen 1,9 - 3,8 kg/m² bij een laagdikte van 1 - 2 mm.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking minimaal 12 maanden houdbaar. Opslaan in een koele, droge vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag beschermende kleding, bestendige handschoenen en bescherming voor de ogen. Bij binnen toepassing de ruimte goed ventileren of gepaste adembescherming met grijs filter voor organische damp dragen.

ETIKETTERING

Waarschuwing. Bevat epoxyharsen en amines. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie



GHS07

UITGAVE

Mei 2018.

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

REMOVERS

CLEANERS

PROTECTORS

Artikelnr.: 57913

MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-01-31 pagina 2 van 2