



MAVROX PU TOPCOAT 1C

PRODUCTOMSCHRIJVING

MAVROX PU TOPCOAT 1C is een hoogwaardige 1-component, anti-graffiti coating op basis van vochtuithardende isocyanaten.

TOEPASSING

MAVROX PU TOPCOAT 1C is bijzonder geschikt als antigrffiti coating op licht zuigende, gladde ondergronden zoals beton, waarop **MAVROX** CONCREET PRIMER is aangebracht, op stuckwerk, latex dispersie verflagen, oude coatingsystemen en ter bescherming van aangebrachte kunstwerken.

EIGENSCHAPPEN

- Reukloos
- Binnen en buiten toepasbaar
- Uitstekende chemicaliën bestendigheid
- Zeer slijtvast
- Zeer hoog vaste stofgehalte
- Zeer goede hechting op diverse ondergronden
- Oplosmiddelvrij

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Transparant, lage zijdeglans tot mat
Geur:	Praktisch reukloos
Soortelijke gewicht:	Ca. 1,15 kg/liter
pH:	Niet van toepassing
Bevat:	Isocyanaten vochtuithardend
Vlampunt:	>160°C
Vaste stof gehalte:	Minimaal 97%
VOS gehalte:	Cat. c, sg, max VOS gehalte 450 g/l. Dit product bevat 0 g/l VOS.

VERPAKKING

5 kg blik

GEBRUIKSAANWIJZING

De ondergrond dient vrij te zijn van vet, vuil en loszittende lagen. Oude coating en verflagen reinigen en licht schuren en het schuurstof verwijderen. **MAVROX** PU TOPCOAT 1C aanbrengen met een kortharige viltroller. **MAVROX** PU TOPCOAT 1C niet verdunnen en niet aanbrengen in laagdikte groter dan 100 micron nat. Tijdens verwerken verpakking sluiten en gereedschap en rollerbak elk half uur vernieuwen, niet meer in de rollerbak als voorraad houden dan in een half uur verwerkt kan worden. Voor spuitapplicatie, airless, aircoat of pneumatisch kan het product 5 – 10 % verdund worden met een waterrijke thinner of waterrijke verdunding voor PU coatings.

REMOVERS

CLEANERS


PROTECTORS

Artikelnr.: 57712

MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-09-28 pagina 1 van 2



APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:	max. 85% en 3°C boven dauwpunt

DROGING

Stofdroog:	1 - 1,5 uur
Doorgedroogd:	ca. 6 - 8 uur
Overschilderbaar:	10 - 14 uur
Volledig uitgehard:	na 3 dagen

THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik 0,08 - 0,1 l/m². Verbruik is afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond. Niet meer aanbrengen dan 100 ml/m².

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een geventileerde, koele vorstvrije plaats. Aangebroken verpakkingen zijn zeer beperkt houdbaar.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bij contact met de huid wassen met water en zeep. Dit product bevat isocyanaten. Volg de aanwijzingen van de fabrikant zoals gegeven in het Veiligheidsinformatieblad.

ETIKETTERING

Gevaar ! Bevat isocyanaten. Giftig bij inademen. Bij verspuiten of werken in een gesloten ruimte ademhalings bescherming (gasmasker) dragen! Raadpleeg het MSDS.



GHS06

UITGAVE

Mei 2018.

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

REMOVERS

CLEANERS

PROTECTORS

Artikelnr.: 57712

MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-09-28 pagina 2 van 2