



# MAVROX TOPCOAT

## PRODUCTOMSCHRIJVING

**MAVROX TOPCOAT** is een hoogwaardig en weerbestendig coatingsysteem voor minerale ondergronden. **MAVROX TOPCOAT** is een duurzame coating op basis van een gesilaniseerde acrylaat en binnen en buiten toepasbaar.

## TOEPASSING

**MAVROX TOPCOAT** wordt toegepast voor bescherming en verfraaiing van nieuwe en oude ondergronden zoals, beton, metselwerk, steen, pleister, gipsplaten en oude verflagen voor binnen en buiten. **MAVROX TOPCOAT** is waterafstotend en waterdamp doorlatend. Hierdoor is minder kans op aanhechting van mos, vuil en algen aangroei. **MAVROX TOPCOAT** is UV bestendig en alkaliresistent.

## EIGENSCHAPPEN

- UV bestendig
- Waterdamp doorlatend
- Water afstotend
- Alkalibestendig
- Toepasbaar op oude silicaat verven.
- Hoog dekkend vermogen

## TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	In vele kleuren leverbaar
Geur:	Milde acrylaat geur
Soortelijke gewicht:	1,10 kg/liter
pH:	Ca. 8,5
Bevat:	Silaan/acrylaat dispersie
Vaste stof gehalte:	42% - 48% gewicht, afhankelijk van de kleur
Vorm:	Viskeuze vloeistof
Viscositeit:	800 - 1500 mPas
Verdunning:	Water
VOS:	Is oplosmiddelvrij

## VERPAKKING

Units van 10 kg.

## GEBRUIKSAANWIJZIGING

De ondergrond dient vrij te zijn van vet, vuil, loszittende delen, cementhuid, ontkistingsolie en curingcompounds. Sterk poederende oppervlakken vooraf verwijderen of fixeren. Breng **MAVROX TOPCOAT** aan in een gelijkmatige, egale laag. In geval van luchtballen, gietgallen of grindnesten en andere kleine openingen de ondergrond egaliseren. Na doordrogen van de egalisatie laag - minimaal 48 uur - het geheel, indien noodzakelijk gronderen en na goed doordrogen het geheel afwerken met 1 of 2 lagen **MAVROX TOPCOAT**, aan te brengen met kwast, roller of door airless verspuiten. Maximaal verdunnen met 5% water, druk 150 - 200 bar, nozzle 0,015 inch. In veel gevallen volstaat 1 laag in sommige gevallen kan een tweede laag noodzakelijk blijken.

REMOVERS

CLEANERS

  
PROTECTORS



## APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:	max. 85% en 3°C boven dauwpunt

---

## DROGING

Stofdroog:	1 - 1,5 uur
Doorgedroogd:	na ca. 6 - 8 uur
Overschilderbaar:	na 12 uur
Volledig uitgehard:	na 4 - 7 dagen

---

## THEORETISCH VERBRUIK

verbruik. ca. 100 - 200 gr/m<sup>2</sup> per laag afhankelijk van de ondergrond.

---

## OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar, hersloten verpakkingen zijn beperkt houdbaar. Opslaan in een koele, droge ruimte bij temperaturen tussen 0°C en 30°C.

---

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Tijdens verwerking, vermijd huid- en oogcontact. Draag geschikte beschermende kleding zoals handschoenen en veiligheidsbril. Zorg voor goede ventilatie bij gebruik binnen. Zie veiligheidsinformatieblad.

---

## ETIKETTERING

Waarschuwing, kan huid- en oogirritatie veroorzaken.



GHS07

## UITGAVE

Mei 2018.

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

REMOVERS

CLEANERS

PROTECTORS

Artikelnr.: 59935

MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-01-31 pagina 2 van 2